FIDOX INOX 4 LIQ *(liquide concentré à diluer)* Réf.4183/A
FIDOX INOX 4 GEL *(gel prêt à l'emploi)* Réf. 4183/B
FIDOX INOX 4 VISQ *(visqueux pulvérisable prêt à l'emploi)* Réf. 4183/C

DÉBLEUISSANT CORDONS SOUDURE INOX
DÉCAPANT SURPUISSANT INOX EXTRÊMEMENT OXYDÉS, TERNIS ET MÊME AVEC TÂCHES REBELLES D'OXYDATION

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS / UTILISATIONS

- Produit spécifique pour enlever calamine et oxydes des aciers inoxydables martensitiques et austénitiques
- Donne une pleine résistance à la corrosion
- Passive les surfaces
- Pertes de métal très réduites
- Rapidité du traitement
- Excellent aspect

Sans acide fluorhydrique pour une plus grande sécurité et une conformité de fabrication sans danger avec la DRIRE.

NB : en entretien des inox venant de subir un décapage choc avec nos FIDOX INOX 4, utiliser notre FIDOX AL 600 (réf. 3435 : désoxyde + dégraisse) : si entretiens rapprochés (ou oxydation moyenne uniforme) ; ou encore notre FIDOX AL 5 (réf. 3050 : désoxyde + dégraisse), ou notre FIDOX AL 4 (réf. 4385 : désoxyde) : si entretiens espacés (oxydation commençant à être importante avec éventuelles taches).

MODE D'EMPLOI

FIDOX INOX 4 LIQ - réf. 4183/A

Diluer à l'eau à raison de :
- ➔ Aciers martensitiques : + ou - 12 %
- ➔ Aciers austénitiques : 6 à 30 %

NB : des dilutions moindres peuvent être nécessaires dans certains cas (surtout si la température du produit et le temps d'action ne peuvent atteindre cette fourchette)

ATTENTION !

TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU ET JAMAIS L'INVERSE

- ➔ *Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage)*
- ➔ *Il est important de vérifier le temps de contact, celui-ci variant avec la température, la concentration et la nuance de l'acier : sur une même pièce inox avec différents morceaux soudés entre eux (mais ne provenant pas de la même plaque d'origine), des variations légères de teinte entre morceaux peuvent apparaître naturellement, l'inox ne réagissant pas de la même façon aux acides d'une variété à l'autre.*

FIDOX INOX 4 GEL ou VISQ - réf. 4183/B ou réf. 4183/C

Appliquer pur :
- ➔ Température : 25 à 70°C
- ➔ Durée : 10 à 160 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	: acides, inhibiteur de corrosion, additifs divers	**Sécurité travail**	: Voir FDS
Etat physique	: liquide	**Sécurité Transport**	: Voir FDS
Code emballeur	: EMB28051B		

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais odjectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

g-fi/fi-serveur/dossierscommuns/documentsproduits/fichestechniques/catalogue/actuelles/4183/221104

FRANCE INDUSTRIE SA
Zone industrielle - 28800 - BONNEVAL - France
Tel : 33.(0)237.472.624 - Fax : 33(0)237.962.347
Internet : www.france-industrie.com